

**DECLARATION
ENVIRONNEMENTALE et SANITAIRE
CONFORME À LA NORME *NF P 01-010***

**Panneau de particules de bois
de type P3 surfacé mélaminé
(panneau non travaillant utilisé en milieu humide)
épaisseurs 10, 12, 19, 22, 25**

**Août 2009 – Version vérifiée suivant le programme AFNOR
(N° d'enregistrement 05-023 : 2009)**



PLAN

INTRODUCTION	4
GUIDE DE LECTURE	5
1 Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3	8
1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF)	8
1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)	8
1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle	8
2 Données d'Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P 01-010 § 4.7.2	9
2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)	9
2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.1).....	9
2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.2).....	11
2.1.3 Consommation d'eau (prélèvements) (NF P 01-010 § 5.1.3).....	14
2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4).....	14
2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)	15
2.2.1 Emissions dans l'air (NF P 01-010 § 5.2.1).....	15
2.2.2 Emissions dans l'eau (NF P 01-010 § 5.2.2).....	18
2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3).....	19
2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)	20
2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3).....	20
2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3).....	21
3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 § 6	22
4 Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments selon NF P 01-010 § 7	25
4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)	26
4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1).....	26
4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l'eau (NF P 01-010 § 7.2.2).....	27
4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (NF P 01-010 § 7.3)	27
4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.1).....	27
4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.2).....	28

4.2.3	Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment (<i>NF P 01-010 § 7.3.3</i>)	28
4.2.4	Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment (<i>NF P 01-010 § 7.3.4</i>)	28
5	<i>Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d'écogestion du bâtiment, d'économie et de politique environnementale.....</i>	29
5.1	Ecogestion du bâtiment	29
5.1.1	Gestion de l'énergie.....	29
5.1.2	Gestion de l'eau	29
5.1.3	Entretien et maintenance	29
5.2	Préoccupation économique	29
5.3	Politique environnementale globale	29
5.3.1	Ressources naturelles.....	29
5.3.2	Emissions dans l'air et dans l'eau.....	30
5.3.3	Déchets	30
6	<i>Annexe : Caractérisation des données pour le calcul de l'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)....</i>	31
6.1	Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie).....	31
6.1.1	Etapes et flux inclus.....	31
6.1.2	Etapes et flux exclus.....	32
6.1.3	Règle de délimitation des frontières	32
6.2	Sources de données	32
6.2.1	Caractérisation des données principales	32
6.2.2	Données énergétiques	33
6.2.3	Données non-ICV	33
6.3	Traçabilité.....	33

INTRODUCTION

Cette déclaration a pour but de mettre à la disposition des acteurs du bâtiment les caractéristiques environnementales et sanitaires des panneaux de particules bois de type P3 surfacé mélaminé, sous les épaisseurs de 10, 12, 19, 22 et 25 mm. Pour simplifier la présentation, seul le panneau d'épaisseur 19 mm, pris comme exemple, est développé en détail.

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale et sanitaire du panneau de particules de type P3 surfacé mélaminé est la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire élaborée par l'AIMCC (FDE&S version 2005).

Cette fiche constitue un cadre adapté à la présentation des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010 et à la fourniture de commentaires et d'informations complémentaires utiles dans le respect de l'esprit de cette norme en matière de sincérité et de transparence (NF P 01-010 § 4.2).

Un rapport d'accompagnement de la déclaration a été établi, il peut être consulté, sous accord de confidentialité, à FCBA.

Producteur des données (NF P 01-010 § 4).

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de l'Union des Industries des Panneaux de Process (UIPP) selon la norme NF P 01-010 § 4.6.

Exploitation de la FDES

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum être constamment accompagnée de la référence complète de la déclaration d'origine : « titre complet, date d'édition, adresse de l'émetteur » qui pourra remettre un exemplaire authentique.

Contact

Dominique COUTROT
6 avenue de Saint Mandé 75012 PARIS
Tel : 01 53 42 15 52
E-mail : panneaux@club-internet.fr

GUIDE DE LECTURE

Organisation du document

Cette FDES comprend deux parties :

- **L'affichage environnemental et sanitaire**

Cet affichage présente de manière synthétique les principales caractéristiques environnementales et sanitaires des panneaux de particules de type P3 surfacé mélaminé objets de la FDES.

- **La FDES proprement dite**

Elle fournit les justifications et les calculs des informations fournies dans l'affichage ainsi que des données complémentaires dont la lecture est recommandée

Présentation des résultats chiffrés

Les chiffres inférieurs à 0,0001 (10⁻⁴) sont affichés en format scientifique.

Exemple de lecture : -4,2 E-06 = -4,2 X 10⁻⁶ = -0,0000042

Toutes les valeurs des tableaux d'Inventaire de Cycle de Vie (ICV) ont été conservées par souci de transparence.

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE

SELON FDE&S CONFORME A NF P01-010

- **Caractérisation du produit**

- **Définition de l'unité fonctionnelle (UF) :** un (1) m² de panneau de particules de type P3 surfacé mélaminé (panneau non travaillant utilisé en milieu humide) sous les épaisseurs de 10, 12, 19, 22 et 25 mm, posé, destiné à une utilisation intérieure non structurelle, pendant une annuité.

Sont inclus :

- Les emballages de distribution
- Un taux de chute lors de la mise en œuvre de : 8 %
- **Durée de vie typique (DVT) : 50 ans**
- **Caractéristiques techniques non contenues dans l'UF :** masse volumique du panneau : 670 kg/m³
- **Contenu** (selon position AIMCC n° 3-07) : Principaux constituants
 - Bois : 85 %
 - Humidité : 8 %
 - Colle : 7 %
 - Substances dangereuses (Dir. 67/548) classées T+, T, N, Xn :

111 mg par UF de d'hexamine (N), 2 mg par UF de Brilliant Green Liquid 50% (N), 2 mg par UF de Alpha, alpha-bis(p-diméthylaminophenyl)benzyl alcohol (N) et 2 mg par UF d'agent mouillant (N)

- **Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments**

Contribution du produit		Expression
A l'évaluation des risques sanitaires	Qualité sanitaire des espaces intérieurs	<i>Emission de COV durant la vie en œuvre :</i> quantité de 0,18 g de formaldéhyde par m ² par an <i>Emission radioactive :</i> pas de mesure de la radioactivité naturelle <i>Emission de fibres et particules :</i> port d'un masque à poussière préconisé lors de la découpe du panneau ; pas de mesure d'émission de fibres durant la vie en œuvre <i>Microorganismes et moisissures :</i> pas de mesure réalisée ; classe d'emploi 2 selon la norme NF EN 335-3 Autres substances dangereuses : ne contient pas de produit de préservation
	Qualité sanitaire de l'eau	Sans objet
A la qualité de la vie	Confort hygrothermique	Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (μ) du panneau de particules égal à sec à 50 et en humide à 15 selon la norme NF EN 12524 Coefficient de conductivité thermique λ égal à 0,12 W/m.°K selon la norme NF EN 13986. Résistance thermique R du panneau en 19 mm égal à 0,16 m ² .°K/W
	Confort acoustique	Coefficient d'absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 égal à 0,10 pour une plage de fréquence de 250 à 500 hertz Indice d'affaiblissement acoustique Rw pour le panneau de particules en 19 mm égal à 27 (-1 ; -1) dB
	Confort visuel	Sans objet
	Confort olfactif	Aucune mesure de l'intensité d'odeur

- **Indicateurs environnementaux (cycle de vie total)**

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour toute la DVT (50 ans)					
		10mm	12mm	19mm	22mm	25mm	
	Epaisseur du panneau						
1	Consommation de ressources énergétiques						
	Energie primaire totale	210	252	399	462	525	MJ
	Energie renouvelable	122	147	233	269	306	MJ
	Energie non renouvelable	87,7	105,2	167	193	219	MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,031	0,037	0,059	0,068	0,077	kg éq. antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	20,5	24,6	39,0	45,2	51,3	litre
4	Déchets solides						
	Déchets valorisés (total)	1,1	1,3	2,0	2,3	2,6	kg
	Déchets éliminés :						
	Déchets dangereux	0,0070	0,0083	0,0132	0,0153	0,0174	kg
	Déchets non dangereux	6,0	7,2	11,3	13,1	14,9	kg
	Déchets inertes	0,13	0,15	0,24	0,28	0,31	kg
	Déchets radioactifs	3,4 E-04	4,1 E-04	6,5 E-04	7,5 E-04	8,5 E-04	kg
5	Changement climatique	-4,7	-5,7	-9,0	-10,4	-11,8	kg éq. CO ₂
6	Acidification atmosphérique	0,029	0,034	0,054	0,063	0,072	kg éq. SO ₂
7	Pollution de l'air	922	1 107	1 752	2 029	2 305	m ³
8	Pollution de l'eau	5,8	7,0	11,1	12,8	14,6	m ³
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	1,7 E-09	2,0 E-09	3,2 E-09	3,7 E-09	4,2 E-09	kg CFC éq. R11
10	Formation d'ozone photochimique	0,005	0,007	0,010	0,012	0,014	kg éq. éthylène

Pour plus de renseignements

- Base INIES : www.inies.fr
- Emetteur de la FDES: Union des Industries de Panneaux de Process (UIPP)

1 Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3

1.1 Définition de l'Unité Fonctionnelle (UF)

Un (1) m² de panneau de particules de type P3 surfacé mélaminé (panneau non travaillant utilisé en milieu humide) sous une épaisseur de 19 mm, posé, destiné à une utilisation intérieure non structurale, pendant une annuité.

1.2 Masses et données de base pour le calcul de l'unité fonctionnelle (UF)

Quantité de produit et éventuellement de produits complémentaires et d'emballage de distribution contenue dans l'UF sur la base d'une Durée de Vie Typique de 50 ans :

- Panneau de particules en place : 0,254 kg (12,7 kg sur toute la DVT)
- Emballages de Distribution (nature et quantité en [g]) : carton, lien de cerclage et film plastique, feuillard métallique en quantité très faible, de l'ordre de 1.1 g pour l'ensemble des emballages sur toute la DVT
- Produits complémentaires pour la mise en œuvre : 36 g de pièces métalliques sur toute la DVT

Justification de la DVT

La DVT a été déterminée par la fonction remplie par le produit et la durée de vie potentielle du produit. Ce type de panneau a été conçu pour durer potentiellement 50 ans. Le panneau de particules assure une fonction non structurale en tant qu'agencement ou bien plafond. Un renouvellement ou transformation a été considéré sur la durée de vie du bâtiment (100 ans), la DVT de ces produits a donc été estimée à 50 ans.

1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de l'unité fonctionnelle

Bois : à l'état de particules, représentant 85 % en masse du panneau (bois anhydre) provenant de :

- bois issu d'exploitation forestière de forêt française (pin maritime, douglas, sapin épicéa, autres résineux, peuplier et autres feuillus)
- bois issu de matières premières secondaires (connexes bois de scierie, déchets industriels bois et produits bois en fin de vie).

Colle : Urée Formaldéhyde dopée mélamine, 8% en masse du panneau

Humidité : 7%

Pose : fixation mécanique, perte matière de 8% en masse due aux découpes

Finition : surfacé mélaminé

Entretien : aucun

Durée de vie : 50 ans

Utilisation : agencement, plafond

Propriété thermique et phonique : fournies au chapitre 4.2

Propriétés mécaniques : correspondantes à celles de la classe P3 de la norme EN 312 : 2003

Masse volumique du panneau : 670 kg/m³

2 Données d'Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires du produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d'inventaire de cycle de vie qui sont présentées ci-après ont été calculées pour l'unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 4.

2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.1)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Consommation de ressources naturelles énergétiques								
Bois	kg	0,00151	9,77 E-09	0	0	4,80 E-07	0,00151	0,0757
Charbon	kg	0,00519	1,70 E-06	0	0	7,67 E-05	0,00527	0,263
Lignite	kg	0,00264	8,89 E-08	0	0	2,00 E-06	0,00264	0,132
Gaz naturel	kg	0,0417	4,27 E-05	0	0	5,57 E-05	0,0418	2,09
Pétrole	kg	0,0129	0,00183	0	0	0,000581	0,0153	0,763
Uranium (U)	kg	1,23 E-06	9,54 E-10	0	0	9,12 E-09	1,24 E-06	6,22 E-05
Indicateurs énergétiques								
Energie Primaire Totale	MJ	8,27	0,0800	-0,404	0	0,0339	7,98	399
Energie Renouvelable	MJ	5,01	3,06 E-05	-0,361	0	0,000397	4,65	233
Energie Non Renouvelable	MJ	3,26	0,0799	-0,0433	0	0,0335	3,33	167
Energie procédé	MJ	3,19	0,0800	0	0	0,0310	3,30	165
Energie matière	MJ	5,08	2,72 E-07	-0,404	0	0,00289	4,68	234
Electricité	kWh							

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles énergétiques et aux indicateurs énergétiques :

Les valeurs négatives de la phase de mise en œuvre s'expliquent par la modélisation de perte matière de panneau à cette étape (fabrication de 1,08 m³ pour 1 m³ mis en œuvre). Il y a donc une perte d'énergie matière du système, dont une partie est non renouvelable (énergie matière de la colle) et une partie renouvelable (énergie matière du bois).

Consommation de ressources naturelles énergétiques :

La consommation de bois comptabilisée à ce niveau correspond uniquement à l'achat de bois utilisé comme combustible. Cette consommation est exprimée en kg de bois anhydre. Dans le cas présent, aucun bois n'a été acheté pour être brûlé.

Indicateur énergie primaire totale :

L'indicateur énergie primaire totale est la somme de l'indicateur énergie renouvelable et de l'indicateur énergie non renouvelable. L'impact environnemental de telles sources d'énergie étant très différent, il est préférable d'analyser chacun des indicateurs séparément, leur somme ne correspondant pas à un indicateur pertinent.

Indicateur énergie renouvelable :

La consommation d'énergie renouvelable s'élève à 233 MJ sur l'ensemble du cycle de vie, attribuable entièrement à la phase de production.

Cet indicateur se décompose en **84% d'énergie contenue dans le bois constituant le panneau**, 12% d'énergie combustible issue de la valorisation énergétique des déchets bois en interne pour la production du panneau de particules, 3% d'énergie contenue dans le papier utilisée pour la couche de finition et 1% d'énergies renouvelables autres telles que l'hydroélectricité.

La consommation d'énergie solaire par la photosynthèse lors de la croissance des arbres en forêt représente donc la quasi totalité de la consommation d'énergie renouvelable. Cette consommation d'énergie solaire est calculée en faisant l'hypothèse que le PCI du bois anhydre est de 18.4 MJ/kg et que 1 MJ contenu dans le bois provient d'une consommation de 1 MJ d'énergie solaire.

Il faut souligner que cette consommation d'énergie est spécifique aux matériaux d'origine végétale. Par nature elle est difficilement comparable aux autres types d'énergie (énergies non renouvelables comme énergies renouvelables du type hydraulique, photovoltaïque ou éolien). Cependant par convention les indicateurs « Energie renouvelable » et « Energie primaire totale » la comptabilisent à la même hauteur que les autres énergies.

En ce qui concerne les déchets et connexes bois générés au cours du cycle de vie et valorisés pour un autre produit que celui étudié comme matière ou énergie, c'est la méthode des stocks qui a été appliquée. Leur contenu énergétique n'est pas inclus dans cette énergie. Il a été alloué à 100% au système qui les valorise.

Indicateur énergie non renouvelable :

Il est à noter que l'énergie non renouvelable utilisée pour la production du panneau de particules (de la sylviculture à la porte d'usine) est entièrement allouée au panneau et non répartie sur les différents co-produits bois.

2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.2)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Antimoine (Sb)	kg	7,52 E-14	0	0	0	0	7,52 E-14	3,76 E-12
Argent (Ag)	kg	5,13 E-11	2,72 E-13	0	0	1,97 E-13	5,18 E-11	2,59 E-09
Argile	kg	0,000980	8,06 E-08	0	0	0,150	0,151	7,55
Arsenic (As)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bauxite (Al ₂ O ₃)	kg	4,38 E-05	5,35 E-08	0	0	3,82 E-08	4,39 E-05	0,00219
Bentonite	kg	1,37 E-05	5,28 E-09	0	0	8,41 E-06	2,21 E-05	0,00111
Bismuth (Bi)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Bois : rondins	m ³	0,000160	0	0	0	0	0,000160	0,00801
Bore (B)	kg	1,13 E-11	0	0	0	0	1,13 E-11	5,63 E-10
Cadmium (Cd)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Calcaire	kg	0,000981	5,03 E-07	0	0	3,19 E-05	0,00101	0,0507
Carbonate de Sodium (Na ₂ CO ₃)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Chlorure de Potassium (KCl)	kg	2,56 E-07	6,08 E-11	0	0	6,02 E-12	2,56 E-07	1,28 E-05
Chlorure de Sodium (NaCl)	kg	0,000169	2,50 E-07	0	0	1,13 E-06	0,000170	0,00850
Chrome (Cr)	kg	1,84 E-08	1,08 E-11	0	0	7,83 E-12	1,84 E-08	9,19 E-07
Cobalt (Co)	kg	1,55 E-11	0	0	0	0	1,55 E-11	7,73 E-10
Cuivre (Cu)	kg	7,74 E-06	5,47 E-11	0	0	3,99 E-11	7,74 E-06	0,000387
Dolomie	kg	1,95 E-06	1,56 E-15	0	0	1,55 E-16	1,95 E-06	9,75 E-05
Étain (Sn)	kg	5,74 E-08	0	0	0	0	5,74 E-08	2,87 E-06
Feldspath	kg	5,89 E-11	0	0	0	0	5,89 E-11	2,95 E-09
Fer (Fe)	kg	0,000862	1,79 E-07	0	0	1,37 E-05	0,000876	0,0438
Fluorite (CaF ₂)	kg	7,36 E-06	0	0	0	0	7,36 E-06	0,000368
Gravier	kg	0,00665	1,33 E-06	0	0	5,53 E-07	0,00666	0,333
Lithium (Li)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Kaolin (Al ₂ O ₃ , 2SiO ₂ , 2H ₂ O)	kg	0,00102	0	0	0	0	0,00102	0,0511
Magnésium (Mg)	kg	8,20 E-06	0	0	0	0	8,20 E-06	0,000410
Manganèse (Mn)	kg	2,75 E-06	6,27 E-12	0	0	4,56 E-12	2,75 E-06	0,000138
Mercure (Hg)	kg	2,95 E-10	0	0	0	0	2,95 E-10	1,47 E-08
Molybdène (Mo)	kg	2,00 E-06	0	0	0	0	2,00 E-06	9,99 E-05
Nickel (Ni)	kg	4,34 E-05	3,65 E-12	0	0	2,64 E-12	4,34 E-05	0,00217
Or (Au)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Palladium (Pd)	kg	2,54 E-11	0	0	0	0	2,54 E-11	1,27 E-09
Platine (Pt)	kg	2,99 E-13	0	0	0	0	2,99 E-13	1,50 E-11
Plomb (Pb)	kg	3,50 E-09	1,71 E-11	0	0	1,24 E-11	3,53 E-09	1,76 E-07

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Rhodium (Rh)	kg	1,43 E-13	0	0	0	0	1,43 E-13	7,13 E-12
Rutile (TiO ₂)	kg	7,68 E-09	0	0	0	0	7,68 E-09	3,84 E-07
Sable	kg	1,97 E-05	4,05 E-08	0	0	0,0223	0,0223	1,11
Silice (SiO ₂)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Soufre (S)	kg	1,16 E-05	2,67 E-12	0	0	1,89 E-11	1,16 E-05	0,000581
Sulfate de Baryum (Ba SO ₄)	kg	3,56 E-05	5,60 E-08	0	0	1,91 E-07	3,59 E-05	0,00179
Titane (Ti)	kg	1,14 E-08	0	0	0	0	1,14 E-08	5,72 E-07
Tungstène (W)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Vanadium (V)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Zinc (Zn)	kg	6,42 E-09	3,99 E-13	0	0	2,89 E-13	6,42 E-09	3,21 E-07
Zirconium (Zr)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières végétales non spécifiées avant	m ³	0	0	0	0	0	0	0
Matières premières animales non spécifiées avant	kg	0	0	0	0	0	0	0
Produits intermédiaires non remontés (total)	kg	0,00298	1,38 E-06	0,000713	0	2,15 E-06	0,00370	0,185

Commentaires relatifs à la consommation de ressources naturelles non énergétiques :

Le panneau est fabriqué à partir de matière première bois prélevée dans la forêt (rondins) et à partir de matière première secondaire bois correspondant à des connexes bois de scierie, des déchets industriels bois et des produits bois en fin de vie.

La consommation de matière première bois est comptabilisée sous la rubrique « Bois : rondins ». Cette consommation inclut l'ensemble du bois (rondins) prélevé dans la forêt pour la fabrication du panneau dont une majorité sera contenu dans le panneau et une minorité terminera en déchets bois de transformation des rondins. Les déchets bois sont soit valorisés en interne de façon énergétique (environ 13,5% des appros bois en masse anhydre) ou recycler dans le process, ou soit valorisés à l'extérieur du cycle de vie du panneau (quantité très faible renseignée au niveau du tableau 2.1.4 ligne « Matière récupérée : bois » en phase de production). La valeur de 0,008 m³ pour toute la DVT correspond à une consommation de 3,8 kg de bois anhydre.

Il faut noter que le recyclage matière dans le procédé de fabrication des panneaux n'est ici pas quantifié car il s'agit d'un flux en boucle fermée. La boucle fermée signifie que le flux de sortie est utilisé à l'intérieur du même système en tant qu'entrée. Ainsi, ce flux n'apparaît pas dans les inventaires de l'ACV dont l'objectif est de comptabiliser les entrées et les sorties aux frontières du système étudié.

En ce qui concerne la consommation de matière première secondaire, elle est comptabilisée au niveau de le chapitre 2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées dans la rubrique « Matière récupérée : bois ».

Les fortes consommations d'argile et de sable sont dues à la mise en décharge du produit en fin de vie. En effet, l'argile est utilisée lors de la construction et de la couverture de la décharge (à hauteur de 0.58 kg/kg de déchets) et le sable est utilisé pour le drainage. (Données provenant de l'outil de modélisation WIZARD développé par Ecobilan en collaboration avec l'ADEME et Eco emballages).

En ce qui concerne les substances classées au sens des directives 67-548/CEE et 92-32/CEE comme très toxiques, toxiques, nocives, ou dangereuses pour l'environnement introduites au niveau de l'étape de fabrication des panneaux, le tableau suivant en fait l'inventaire, en précisant leur classement et leur quantité consommée par unité fonctionnelle (1m²) pour toute la DVT.

Substance	Classement	Quantité consommée	
		En mg par UF par an	En g par UF pour toute la DVT
Hexamine	Nocif	111 mg	5,6 g
Agent mouillant	Nocif	2 mg	0,1 g
Brillant Green Liquid 50%	Nocif	2 mg	0,1 g
Alpha, alpha-bis(p-dimethylaminophenyl)benzyl alcohol	Nocif	2 mg	0,1 g

2.1.3 Consommation d'eau (prélèvements) (NF P 01-010 § 5.1.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Eau : Lac	litre	0,000548	0	0	0	0	0,000548	0,0274
Eau : Mer	litre	0,0155	1,66 E-11	0	0	1,65 E-12	0,0155	0,777
Eau : Nappe Phréatique	litre	0,0814	8,17 E-14	0	0	8,13 E-15	0,0814	4,07
Eau : Origine non Spécifiée	litre	0,581	0,00762	0	0	0,0108	0,600	30,0
Eau: Rivière	litre	0,0561	1,54 E-13	0	0	1,54 E-14	0,0561	2,81
Eau Potable (réseau)	litre	0,0272	3,58 E-09	0	0	4,95 E-07	0,0272	1,36
Eau d'origine industrielle	litre	0	0	0	0	0	0	0
Eau Consommée (total)	litre	0,762	0,00762	0	0	0,0108	0,780	39,0

Commentaires relatifs à la consommation d'eau (prélèvements) :

La consommation est imputable pour 98% à la phase de production des panneaux.

2.1.4 Consommation d'énergie et de matière récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Total	kg	0,350	1,52 E-06	0	0	2,12 E-06	0,350	17,5
Matière Récupérée : Acier	kg	8,27 E-06	1,52 E-06	0	0	2,12 E-06	1,19 E-05	0,000595
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Plastique	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Bois	kg	0,350	0	0	0	0	0,350	17,5
Matière Récupérée : Biomasse autres	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires relatifs à la consommation d'énergie et de matière récupérées :

La rubrique « Matière Récupérée : Bois » correspond à la consommation de matière première secondaire bois qui est utilisée pour la fabrication du panneau, à savoir : des connexes bois de scierie, des déchets industriels bois et des produits bois en fin de vie. La valeur de 17,5 kg de bois pour toute la DVT correspond à une consommation de 10,6 kg de bois anhydre. Dans le cas du panneau de particules, le pourcentage de matière première secondaire utilisée dans l'approvisionnement total de bois est de 74%.

Cette consommation correspond à celle entrant dans l'usine, dont une majorité sera contenu dans le panneau et une minorité terminera en déchets bois de production. Les déchets bois sont soit valorisés en interne de façon énergétique (environ 13,5% des approvisionnements bois en masse anhydre) ou recycler dans le process, ou soit valorisés à l'extérieur du cycle de vie du panneau (quantité très faible renseignée au niveau de la ligne « Matière récupérée : bois » en phase de production).

Il faut noter que le recyclage matière dans le procédé de fabrication des panneaux n'est ici pas quantifié car il s'agit d'un flux en boucle fermée. La boucle fermée signifie que le flux de sortie est utilisé à l'intérieur du même système en tant qu'entrée. Ainsi, ce flux n'apparaît pas dans les inventaires de l'ACV dont l'objectif est de comptabiliser les entrées et les sorties aux frontières du système étudié.

2.2 Emissions dans l'air, l'eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)

2.2.1 Emissions dans l'air (NF P 01-010 § 5.2.1)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0,0658	1,20 E-06	0	0	0,000715	0,0665	3,33
Hydrocarbures (non spécifiés, excepté méthane)	g	0,0693	0,0208	0	0	0,0271	0,117	5,86
HAP ^a (non spécifiés)	g	1,41 E-05	2,27 E-08	0	0	1,26 E-08	1,42 E-05	0,000709
Méthane (CH ₄)	g	0,437	0,00813	0	0	2,86	3,31	165
Composés organiques volatils (par exemple, acétone, acétate, etc.) formaldéhyde	g	0,149	3,77 E-07	0	0,175	0,00819	0,333	16,6
Dioxyde de Carbone (CO ₂ biomasse)	g	- 431	0	31,4	0	42,9	- 357	-17 853
Dioxyde de Carbone (CO ₂ fossile)	g	99,2	5,96	0	0	1,93	107	5 352
Dioxyde de Carbone (CO ₂ total)	g	- 332	5,96	31,4	0	44,8	- 250	-12 501
Monoxyde de Carbone (CO)	g	1,70	0,0154	0	0	0,0171	1,74	86,8
Oxydes d'Azote (NO _x en NO ₂)	g	0,714	0,0706	0	0	0,0238	0,808	40,4

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Protoxyde d'Azote (N ₂ O)	g	0,00214	0,000768	0	0	0,000376	0,00328	0,164
Ammoniaque (NH ₃)	g	0,150	4,19 E-08	0	0	2,84 E-06	0,150	7,51
Poussières (non spécifiées)	g	0,235	0,00408	0	0	0,00337	0,243	12,1
Oxydes de Soufre (SO _x en SO ₂)	g	0,224	0,00259	0	0	0,00948	0,236	11,8
Hydrogène Sulfureux (H ₂ S)	g	0,000546	5,64 E-07	0	0	8,29 E-06	0,000555	0,0278
Acide Cyanhydrique (HCN)	g	1,74 E-06	1,16 E-10	0	0	2,55 E-09	1,74 E-06	8,69 E-05
Acide phosphorique (H ₃ PO ₄)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	1,25 E-06	1,20 E-14	0	0	0,000207	0,000208	0,0104
Acide Chlorhydrique (HCl)	g	0,00273	4,33 E-06	0	0	0,00186	0,00459	0,230
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	2,24 E-05	4,10 E-12	0	0	5,19 E-11	2,24 E-05	0,00112
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	9,22 E-07	1,52 E-12	0	0	2,26 E-11	9,22 E-07	4,61 E-05
Composés fluorés organiques (en F)	g	1,87 E-06	1,43 E-07	0	0	3,71 E-08	2,05 E-06	0,000103
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0,000212	3,38 E-07	0	0	0,000351	0,000563	0,0282
Composés halogénés (non spécifiés)	g	1,76 E-05	6,36 E-09	0	0	0,00184	0,00185	0,0927
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Métaux (non spécifiés)	g	0,00173	2,45 E-06	0	0	1,97 E-05	0,00175	0,0875
Antimoine et ses composés (en Sb)	g	9,04 E-07	4,98 E-11	0	0	2,09 E-09	9,07 E-07	4,53 E-05
Arsenic et ses composés (en As)	g	7,86 E-06	2,76 E-08	0	0	2,66 E-08	7,92 E-06	0,000396
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	5,93 E-06	1,52 E-07	0	0	3,21 E-08	6,12 E-06	0,000306
Chrome et ses composés (en Cr)	g	5,19 E-05	3,46 E-08	0	0	3,64 E-08	5,20 E-05	0,00260
Cobalt et ses composés (en Co)	g	8,60 E-06	6,77 E-08	0	0	2,40 E-08	8,69 E-06	0,000434
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	3,07 E-05	1,02 E-07	0	0	4,89 E-08	3,08 E-05	0,00154
Étain et ses composés (en Sn)	g	1,13 E-06	1,62 E-11	0	0	5,97 E-10	1,13 E-06	5,65 E-05
Manganèse et ses composés (en Mn)	g	8,82 E-06	8,25 E-09	0	0	4,93 E-08	8,88 E-06	0,000444
Mercure et ses composés (en Hg)	g	1,90 E-06	3,48 E-09	0	0	4,60 E-09	1,91 E-06	9,56 E-05

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Nickel et ses composés (en Ni)	g	9,48 E-05	1,35 E-06	0	0	4,63 E-07	9,66 E-05	0,00483
Plomb et ses composés (en Pb)	g	3,34 E-05	4,98 E-07	0	0	2,22 E-07	3,41 E-05	0,00171
Sélénium et ses composés (en Se)	g	3,34 E-06	2,80 E-08	0	0	2,63 E-08	3,40 E-06	0,000170
Tellure et ses composés (en Te)	g	0	0	0	0	0	0	0
Zinc et ses composés (en Zn)	g	0,000388	0,000230	0	0	2,30 E-05	0,000641	0,0321
Vanadium et ses composés (en V)	g	0,000319	5,40 E-06	0	0	1,71 E-06	0,000326	0,0163
Silicium et ses composés (en Si)	g	0,000676	3,96 E-07	0	0	1,43 E-05	0,000690	0,0345
^a HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques								

NOTE : Concernant les émissions radioactives, ce tableau devra être complété dès que la transposition de la directive européenne Euratom sur les émissions radioactives sera publiée.

Commentaires relatifs aux émissions dans l'air :

Dans le cadre de cette étude, il est à noter qu'un bilan carbone lié à la matière végétale bois, constitutif du panneau, a été réalisé. Ce bilan carbone tient compte à la fois des prélèvements de CO₂ par la photosynthèse lors de la croissance de l'arbre pour la production du bois contenu dans le panneau et des émissions de CO, CO₂ et CH₄ lors de la combustion du bois et de la dégradation anaérobie ou aérobie du bois en Centre d'enfouissement technique.

Les résultats montrent que la balance entre les prélèvements de carbone et les émissions de carbone liés à la matière bois est négative ; c'est à dire que les prélèvements sont plus importants que les émissions. En effet du carbone contenu dans le bois est stocké au niveau de la mise en décharge étant donné que la dégradation du bois n'affecte que 15% du bois contenu dans le panneau.

Emissions de CO₂

Dans cet inventaire, ont été distinguées les émissions de CO₂ d'origine fossile des prélèvements et émissions de CO₂ biomasse liés à la production et dégradation de matières d'origine végétale (le bois). Ces deux flux ont par ailleurs été pris en compte dans le calcul des indicateurs.

Rq : Les émissions de CO₂ biomasse ayant lieu au niveau de la phase de mise en œuvre rendent compte des pertes matières de panneaux modélisées à cette étape. Il ne s'agit pas de réelles émissions dans l'atmosphère mais de pertes de prélèvement correspondant à la matière bois sortant du système étudié.

2.2.2 Emissions dans l'eau (NF P 01-010 § 5.2.2)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
DCO (Demande Chimique en Oxygène)	g	0,126	0,000271	0	0	0,00761	0,134	6,72
DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours)	g	0,0481	8,18 E-06	0	0	0,00138	0,0495	2,47
Matière en Suspension (MES)	g	0,0514	4,54 E-05	0	0	0,000648	0,0521	2,61
Cyanure (CN-)	g	1,97 E-05	3,86 E-07	0	0	1,70 E-07	2,03 E-05	0,00101
AOX (Halogènes des composés organiques adsorbables)	g	0,000267	3,82 E-07	0	0	1,06 E-07	0,000267	0,0134
Hydrocarbures (non spécifiés)	g	0,0377	0,00145	0	0	0,000525	0,0397	1,98
Composés azotés (en N)	g	0,0153	0,000253	0	0	0,00320	0,0187	0,937
Composés phosphorés (en P)	g	0,00266	7,53 E-07	0	0	3,87 E-05	0,00270	0,135
Composés fluorés organiques (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés fluorés inorganiques (en F)	g	0,00358	1,90 E-06	0	0	6,87 E-07	0,00358	0,179
Composés fluorés non spécifiés (en F)	g	0	0	0	0	0	0	0
Composés chlorés organiques (en Cl)	g	5,04 E-06	4,14 E-09	0	0	5,99 E-07	5,64 E-06	0,000282
Composés chlorés inorganiques (en Cl)	g	0,461	0,0930	0	0	0,0521	0,606	30,3
Composés chlorés non spécifiés (en Cl)	g	0,000333	1,61 E-06	0	0	1,17 E-06	0,000336	0,0168
HAP (non spécifiés)	g	7,11 E-06	2,34 E-06	0	0	6,09 E-07	1,01 E-05	0,000503
Métaux (non spécifiés)	g	0,0115	0,00156	0	0	0,000436	0,0135	0,675
Aluminium et ses composés (en Al)	g	0,0131	1,04 E-06	0	0	2,97 E-05	0,0131	0,655
Arsenic et ses composés (en As)	g	1,28 E-05	7,59 E-08	0	0	2,70 E-07	1,31 E-05	0,000656
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	2,79 E-06	1,26 E-07	0	0	1,12 E-07	3,03 E-06	0,000151
Chrome et ses composés (en Cr)	g	0,000162	4,43 E-07	0	0	1,69 E-06	0,000164	0,00819
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	8,31 E-05	2,57 E-07	0	0	2,02 E-07	8,36 E-05	0,00418
Étain et ses composés (en Sn)	g	4,46 E-06	6,73 E-12	0	0	6,04 E-11	4,46 E-06	0,000223
Fer et ses composés (en Fe)	g	0,0105	2,26 E-05	0	0	0,000107	0,0107	0,533

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Mercure et ses composés (en Hg)	g	4,61 E-07	7,49 E-10	0	0	7,03 E-09	4,69 E-07	2,34 E-05
Nickel et ses composés (en Ni)	g	0,000328	4,37 E-07	0	0	2,55 E-07	0,000329	0,0164
Plomb et ses composés (en Pb)	g	4,57 E-05	9,76 E-08	0	0	9,71 E-07	4,68 E-05	0,00234
Zinc et ses composés (en Zn)	g	0,000356	7,63 E-07	0	0	5,95 E-06	0,000363	0,0181
Eau rejetée	Litre	0,0804	0,000310	0	0	0,0221	0,103	5,14

Commentaires sur les émissions dans l'eau :

2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Arsenic et ses composés (en As)	g	1,21 E-07	2,86 E-10	0	0	2,07 E-10	1,22 E-07	6,09 E-06
Biocides ^a	g	4,79 E-05	0	0	0	0	4,79 E-05	0,00239
Cadmium et ses composés (en Cd)	g	4,02 E-08	1,29 E-13	0	0	9,39 E-14	4,02 E-08	2,01 E-06
Chrome et ses composés (en Cr)	g	5,08 E-06	3,58 E-09	0	0	2,60 E-09	5,09 E-06	0,000255
Cuivre et ses composés (en Cu)	g	2,99 E-06	6,57 E-13	0	0	4,75 E-13	2,99 E-06	0,000149
Étain et ses composés (en Sn)	g	9,12 E-10	0	0	0	0	9,12 E-10	4,56 E-08
Fer et ses composés (en Fe)	g	0,00253	1,43 E-06	0	0	1,04 E-06	0,00253	0,127
Plomb et ses composés (en Pb)	g	2,59 E-07	3,00 E-12	0	0	2,18 E-12	2,59 E-07	1,29 E-05
Mercure et ses composés (en Hg)	g	3,88 E-09	2,38 E-14	0	0	1,73 E-14	3,88 E-09	1,94 E-07
Nickel et ses composés (en Ni)	g	2,43 E-07	9,84 E-13	0	0	7,14 E-13	2,43 E-07	1,21 E-05
Zinc et ses composés (en Zn)	g	1,52 E-05	1,08 E-08	0	0	7,79 E-09	1,52 E-05	0,000759
Métaux lourds (non spécifiés)	g	0,000116	2,86 E-08	0	0	0,0924	0,0925	4,62

^a Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, bactéricides, etc.

Commentaires sur les émissions dans le sol :

2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)

2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Energie Récupérée	MJ	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Total	kg	0,0169	3,18 E-08	0,0231	0	8,22 E-06	0,0400	2,00
Matière Récupérée : Acier	kg	0,00344	7,22 E-10	1,62 E-06	0	4,62 E-07	0,00344	0,172
Matière Récupérée : Aluminium	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Métal (non spécifié)	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Papier-Carton	kg	3,39 E-05	0	3,71 E-06	0	0	3,76 E-05	0,00188
Matière Récupérée : Plastique	kg	4,40 E-07	0	2,09 E-05	0	0	2,14 E-05	0,00107
Matière Récupérée : Calcin	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Déchets bois	kg	0,0127	0	0,0231	0	0	0,0358	1,79
Matière Récupérée : Biomasse autre	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Minérale	kg	0	0	0	0	0	0	0
Matière Récupérée : Non spécifiée	kg	0,000648	3,11 E-08	0	0	7,76 E-06	0,0006	0,03

2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3)

Flux	Unités	Production	Transport	Mise en œuvre	Vie en œuvre	Fin de vie	Total cycle de vie	
		Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Par annuité	Pour toute la DVT
Déchets dangereux	kg	0,000262	1,80 E-06	0	0	4,78 E-07	0,000264	0,0132
Déchets non dangereux	kg	0,0104	1,80 E-06	0	0	0,216	0,227	11,3
Déchets inertes	kg	0,00442	3,81 E-06	0	0	0,000354	0,00477	0,239
Déchets radioactifs	kg	0,0000	0,00000	0	0	0,00000	0,0000	0,0006

Commentaires relatifs à la production et aux modalités de gestion des déchets :

Les déchets valorisés durant la phase de mise en œuvre sont dus aux pertes matières de panneaux et aux emballages retirés.

Les déchets valorisés durant la phase de mise en œuvre sont dus aux pertes matières de panneaux et aux emballages retirés.

Les déchets d'emballage générés au niveau de la mise en œuvre sont triés et valorisés énergétiquement ou comme matière première secondaire.

Les chutes de panneaux sont également valorisées de façons énergétiques ou recyclés comme matière première secondaires.

Conformément à l'exigence de la norme (NF P 01-010), les potentialités de valorisation futures des panneaux ne sont pas prises en compte dans l'inventaire. Donc les panneaux de particules en fin de vie sont supposés mis en centre de stockage pour déchets non dangereux.

3 Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction selon NF P 01-010 § 6

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme NF P01-010, à partir des données du § 2 et pour l'unité fonctionnelle de référence par annuité définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaration, ainsi que pour l'unité fonctionnelle rapportée à toute la DVT (Durée de Vie Typique).

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour l'unité fonctionnelle		Valeur de l'indicateur pour toute la DVT	
1	Consommation de ressources énergétiques				
	Energie primaire totale*	7,98	MJ/UF	399	MJ
	Energie renouvelable**	4,65	MJ/UF	233	MJ
	Energie non renouvelable	3,33	MJ/UF	167	MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,00118	kg éq. antimoine (Sb)/UF	0,0589	kg éq. antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	0,780	litre/UF	39,0	litre
4	Déchets solides				
	Déchets valorisés (total)	0,0400	kg/UF	2,00	kg
	Déchets éliminés				
	Déchets dangereux	0,000264	kg/UF	0,0132	kg
	Déchets non dangereux	0,227	kg/UF	11,3	kg
	Déchets inertes	0,00477	kg/UF	0,239	kg
Déchets radioactifs	1,29 E-05	kg/UF	0,000645	kg	
5	Changement climatique	-0,179	kg éq. CO ₂ /UF	-8,97	kg éq. CO ₂
6	Acidification atmosphérique	0,00109	kg éq. SO ₂ /UF	0,0545	kg éq. SO ₂
7	Pollution de l'air	35,0	m ³ /UF	1 752	m ³
8	Pollution de l'eau	0,221	m ³ /UF	11,1	m ³
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	6,32 E-11	kg CFC éq. R11/UF	3,16 E-09	kg CFC éq. R11
10	Formation d'ozone photochimique	0,000207	kg éq. éthylène/UF	0,0103	kg éq. éthylène

*Cet indicateur est à utiliser avec précaution car il additionne des énergies d'origine très différentes qui n'ont pas les mêmes impacts environnementaux (voir commentaire du chapitre 2.1.1).

** dont 84% correspondent à l'énergie solaire consommée par la croissance de l'arbre (photosynthèse) pour le bois contenu dans le produit, 12% pour le bois contenu dans les déchets de bois valorisés en interne comme combustible pour la fabrication du panneau et 3% pour le papier constituant la couche de finition.

A titre d'informations, valeurs des indicateurs ramenées au m² de panneau suivant différentes épaisseurs :

N°	Impact environnemental	Valeur de l'indicateur pour toute la DVT					
		10mm	12mm	19mm	22mm	25mm	
1	Consommation de ressources énergétiques						
	Energie primaire totale	210	252	399	462	525	MJ
	Energie renouvelable	122	147	233	269	306	MJ
	Energie non renouvelable	87,7	105,2	167	193	219	MJ
2	Epuisement de ressources (ADP)	0,031	0,037	0,059	0,068	0,077	kg éq. antimoine (Sb)
3	Consommation d'eau totale	20,5	24,6	39,0	45,2	51,3	litre
4	Déchets solides						
	Déchets valorisés (total)	1,1	1,3	2,0	2,3	2,6	kg
	Déchets éliminés :						
	Déchets dangereux	0,0070	0,0083	0,0132	0,0153	0,0174	kg
	Déchets non dangereux	6,0	7,2	11,3	13,1	14,9	kg
Déchets inertes	0,13	0,15	0,24	0,28	0,31	kg	
Déchets radioactifs	3,4 E-04	4,1 E-04	6,5 E-04	7,5 E-04	8,5 E-04	kg	
5	Changement climatique	-4,7	-5,7	-9,0	-10,4	-11,8	kg éq. CO ₂
6	Acidification atmosphérique	0,029	0,034	0,054	0,063	0,072	kg éq. SO ₂
7	Pollution de l'air	922	1 107	1 752	2 029	2 305	m ³
8	Pollution de l'eau	5,8	7,0	11,1	12,8	14,6	m ³
9	Destruction de la couche d'ozone stratosphérique	1,7 E-09	2,0 E-09	3,2 E-09	3,7 E-09	4,2 E-09	kg CFC éq. R11
10	Formation d'ozone photochimique	0,005	0,007	0,010	0,012	0,014	kg éq. éthylène

Épuisement des ressources :

Il faut noter que cet indicateur concerne uniquement les ressources abiotiques et donc n'évalue pas l'épuisement des ressources biotiques comme le bois.

En ce qui concerne cette ressource bois, les différentes essences utilisées ici proviennent de massifs forestiers français en croissance, dont les prélèvements sont inférieurs au renouvellement annuel. La ressource bois peut être donc considérée comme renouvelable. Son utilisation permet de faire des économies de ressources non renouvelables telles que les ressources pétrolières ou minérales.

Changement climatique :

Le calcul de l'indicateur changement climatique a été réalisé en tenant compte des gaz à effet de serre d'origine fossile comme biomasse.

Il a été réalisé dans le cadre de cette étude un bilan carbone lié à la matière végétale bois, constitutif du panneau. Ce bilan carbone tient compte à la fois des prélèvements de CO₂ par la photosynthèse lors de la croissance de l'arbre pour la production du bois contenu dans le panneau et des émissions de CO₂ et CH₄ lors de la combustion du bois et de la dégradation anaérobie ou aérobie du bois en Centre d'enfouissement technique.

Les résultats montrent que la balance entre les prélèvements de carbone et les émissions de carbone liés à la matière bois est négative ; c'est à dire que les prélèvements sont plus importants que les émissions. En effet du carbone contenu dans le bois est stocké au niveau de la mise en décharge étant donné que la dégradation du bois n'affecte que 15% du bois contenu dans le panneau.

Par ailleurs les résultats montrent que sur l'ensemble du cycle de vie et sur l'ensemble des émissions de CO₂ (d'origine fossile et d'origine biomasse) la balance pour le CO₂ est négative, phénomène qui se traduit également au niveau de l'indice « changement climatique » qui est négative et qui exprime donc un effet bénéfique du panneau par rapport à la lutte contre le changement climatique.

4 Contribution du produit à l'évaluation des risques sanitaires et de la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments selon NF P 01-010 § 7

Contribution du produit		Expression
A l'évaluation des risques sanitaires	Qualité sanitaire des espaces intérieurs Voir § 4.1.1	<p><i>Emission de COV durant la vie en œuvre</i> : quantité de 0,18 g de formaldéhyde par m² par an</p> <p><i>Emission radioactive</i> : pas de mesure de la radioactivité naturelle</p> <p><i>Emission de fibres et particules</i> : port d'un masque à poussière préconisé lors de la découpe du panneau ; pas de mesure d'émission de fibres durant la vie en œuvre</p> <p><i>Microorganismes et moisissures</i> : pas de mesure réalisée ; classe d'emploi 2 selon la norme NF EN 335-3</p> <p>Autres substances dangereuses : ne contient pas de produit de préservation</p>
	Qualité sanitaire de l'eau Voir § 4.1.2	Sans objet
A la qualité de la vie	Confort hygrothermique Voir § 4.2 .1	<p>Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (μ) du panneau de particules égal à sec à 50 et en humide à 15 selon la norme NF EN 12524</p> <p>Coefficient de conductivité thermique λ égal à 0,12 W/m.°K selon la norme NF EN 13986. Résistance thermique R du panneau en 19 mm égal à 0,16 m².°K/W</p>
	Confort acoustique Voir § 4.2 .2	<p>Coefficient d'absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 égal à 0,10 pour une plage de fréquence de 250 à 500 hertz</p> <p>Indice d'affaiblissement acoustique R_w pour le panneau de particules en 19 mm égal à 27 (-1 ; -1) dB</p>
	Confort visuel Voir § 4.2 .3	Les panneaux PPSM constituent un des éléments influant sur l'harmonie et l'ambiance du bâtiment. Pour cela, un large choix de couleur, motif et texture sont disponibles.
	Confort olfactif Voir § 4.2 .4	Aucune mesure de l'intensité d'odeur

4.1 Informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)

4.1.1 Contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1)

Emissions de COV durant la vie en œuvre :

Des essais d'émission de formaldéhyde ont été réalisés suivant la norme NF EN 717-1 de mars 2005 sur un panneau P3 PPSM dans le cadre de cette étude au laboratoire de chimie ecotoxicologie de FCBA en 2007.

A partir de la concentration stationnaire d'émission obtenue par ces essais, les émissions de formaldéhyde durant la vie en œuvre ont été estimées. La concentration stationnaire d'émission correspond à la valeur émise par 1 m² dans 1 m³ d'air renouvelé toutes les heures à 23°C et 45% d'humidité relative. L'estimation de la valeur émise au cours d'une année a donc été la suivante : concentration stationnaire x 24h x 365,25j. La concentration stationnaire du panneau étudié a été mesurée à 0,02 mg par m². La quantité de formaldéhyde émise pour ce panneau a donc été estimée 0,18 g par m² par an. La valeur obtenue est faible comparée aux autres panneaux de process car la couche de surfacage bloque une partie des émissions.

Par ailleurs, cette valeur est inférieure à celle correspondant à la classe de dégagement de formaldéhyde E1 selon l'annexe B de la norme EN 13986.

Enfin sur la base des résultats d'essais aucune évaluation selon un protocole d'exposition n'a été réalisée.

Comportement face à la croissance fongique et bactérienne :

Dans le cadre de l'étude, le panneau n'a pas subi d'essais de caractérisation de son comportement à une croissance fongique.

Selon la norme NF EN 335-3, le panneau est utilisable en classe d'emploi 2 :

- Situations auxquelles peut être exposé le bois
 - Toujours à l'abri des intempéries,
 - Humidité du bois inférieure à 18 %,
 - Humidifications possibles par condensations occasionnelles,
- Agents d'altération
 - Insectes à larve,
 - Termites,
 - Pourritures superficielles et occasionnelles à virulence faible.

Emissions radioactives naturelles des produits de construction :

Aucune mesure de la radioactivité naturelle du panneau n'a été réalisée.

Emissions de fibres et de particules :

Le produit est accompagné lors de sa commercialisation de préconisation en matière de protection des travailleurs : le port d'un masque à poussière est recommandé pour sa mise en œuvre qui peut nécessiter des découpes à l'aide d'une scie, générant des émissions de fibres et particules de bois.

Durant sa vie en œuvre, aucune mesure d'émission de fibres ou de particules n'a été réalisée.

Substances dangereuses :

Le produit ne contient pas de produit de préservation.

4.1.2 Contribution à la qualité sanitaire de l'eau (NF P 01-010 § 7.2.2)

Le panneau n'est pas en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine ou avec de l'eau de ruissellement. Cette rubrique est donc sans objet.

4.2 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments (NF P 01-010 § 7.3)

4.2.1 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.1)

Le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau (μ) du panneau de particules est égal à sec à 50 et en humide à 15 selon la norme NF EN 12524.

Le coefficient de conductivité thermique λ est égal à 0,12 W/m.°K selon la norme NF EN 13986. La résistance thermique R du panneau en 19 mm (épaisseur moyenne) est égal à 0,16 m².°K/W.

4.2.2 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.2)

Le coefficient d'absorption acoustique selon la norme NF EN 13986 lorsque le panneau est destiné à être utilisé en absorbant acoustique est égal à 0,10 pour une plage de fréquence de 250 à 500 hertz.

L'indice d'affaiblissement acoustique R_w pour le panneau de particules en 19 mm est égal à 27 (-1 ; -1) dB selon l'étude « Prise en compte de la variabilité des matériaux et des aléas constructifs dans la prévision des performances acoustiques des systèmes constructifs en bois » ; Jean-Luc Kouyoumji (1), Patrick Castéra (2), Lionel Vernois (2) ; Janvier 2003.

(1) Coordinateur, FCBA, Allée de Boutaut BP 227 33 028 Bordeaux Cedex,

(2) Auteurs N°1&2, LRBB, Domaine de l'Hermitage, BP 10, 33 610 Cestas Gazinet,

4.2.3 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.3)

Les panneaux PPSM constituent un des éléments influant sur l'harmonie et l'ambiance du bâtiment. Pour cela, un large choix de couleur, motif et texture sont disponibles.

4.2.4 Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment (NF P 01-010 § 7.3.4)

Aucune mesure de l'intensité d'odeur émise n'a été effectuée.

5 Autres contributions du produit notamment par rapport à des préoccupations d'écogestion du bâtiment, d'économie et de politique environnementale globale

5.1 Ecogestion du bâtiment

5.1.1 Gestion de l'énergie

La performance thermique du panneau de particules contribue à la réduction des consommations d'énergie du bâtiment.

5.1.2 Gestion de l'eau

Sans objet

5.1.3 Entretien et maintenance

Pas d'entretien pendant la vie en œuvre

5.2 Préoccupation économique

Les industriels des panneaux de particules intègrent dans leur procédé de fabrication une quantité importante de déchets bois issue des autres industries du bois (environ 74% des approvisionnements bois totaux).

5.3 Politique environnementale globale

5.3.1 Ressources naturelles

Le panneau de particules est constitué à 85 % en masse par du bois qui est une ressource renouvelable. L'utilisation de cette ressource renouvelable permet de réduire l'impact sur l'épuisement des ressources. De plus, 74% des approvisionnements bois correspondent à des matières premières secondaires.

Par ailleurs, une partie des déchets bois sont valorisés en énergie servant à la fabrication du panneau, permettant ainsi des économies d'énergie et donc de ressources.

5.3.2 Emissions dans l'air et dans l'eau

L'utilisation du bois comme matériau contribue à lutter contre le changement climatique, en permettant le stockage de CO₂, soit 14 kg d'équivalent CO₂ par unité fonctionnelle pour toute la DVT, ainsi qu'en évitant l'utilisation de ressources fossiles qui lors de leur fin de vie sont sources d'émissions de CO₂.

Par ailleurs, l'utilisation du bois énergie durant les différentes étapes de transformation du bois permet des économies de CO₂ fossiles et, ainsi, de réduire l'impact sur le changement climatique du panneau.

Enfin, la fabrication du panneau ne génère que de faibles émissions dans l'eau. La majorité des émissions dans l'eau proviennent de la production d'énergie.

5.3.3 Déchets

Les déchets de bois ou connexes, générés lors de la fabrication du panneau sont entièrement valorisés (matière ou énergie).

Le panneau en fin de vie peut également être valorisé soit comme matière première secondaire soit comme combustible.

Par ailleurs, le procédé de fabrication des panneaux de particules permet également d'intégrer une part importante de matière première secondaire issue de l'industrie du bois (74%).

6 Annexe : Caractérisation des données pour le calcul de l'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)

Cette annexe est issue du rapport d'accompagnement de la déclaration (cf. Introduction)

6.1 Définition du système d'ACV (Analyse de Cycle de Vie)

Description des flux pris en compte dans le cycle de vie du produit.

6.1.1 Etapes et flux inclus

Production :

- Sylviculture et exploitation forestière des rondins (feuillus et résineux) [1]
- Fabrication de la résine urée formaldéhyde dopée mélamine[2]
- Fabrication de la paraffine [3]
- Fabrication du nitrate et sulfate d'ammonium [4]
- Fabrication de la résine Mélamine Formol [5]
- Fabrication du papier calandré [6]
- Fabrication du panneau de particules de type P3 [7]
- Surfaçage du panneau de particules [8]
- Production et transport de l'électricité française et des autres ressources énergétiques utilisées (fioul, gaz naturel...) [9]
- Mise à disposition du gasoil et combustion pour les transports par camion [10] des approvisionnements bois et des constituants du mélange collant, du papier calandré et du papier imprégné
- Fabrication des emballages en carton [11], lien plastique du cerclage [12] et film étirable [13]
- Fabrication des pièces métalliques [14] et des produits de lubrification [15]

Transport :

- Production et transport de l'électricité française [9]
- Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [10] des panneaux de particules jusqu'au chantier

Mise en œuvre :

- Mise en œuvre du panneau [16]

Vie en œuvre :

- Emissions de formaldéhyde du panneau [17]

Fin de vie :

- Production et transport de l'électricité française [9]
- Mise à disposition du gasoil et combustion pour le transport par camion [10] du panneau jusqu'à la mise en décharge
- Mise en décharge de la partie bois [18]

6.1.2 Etapes et flux exclus

La norme NF P01-010 permet d'omettre des frontières du système les flux suivants :

- l'éclairage, le chauffage et le nettoyage des ateliers,
- le département administratif,
- le transport des employés,
- la fabrication de l'outil de production et des systèmes de transport (machines, camions, etc.....).

Par ailleurs, en l'absence de données, certaines étapes du système étudiées n'ont pas pu être incluses :

- Production de certains consommables (produits de ponçage, produits d'entretien...)
- Déconstruction du panneau

6.1.3 Règle de délimitation des frontières

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure à 98% selon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, le pourcentage des flux remontés est de 99.52%.

6.2 Sources de données

6.2.1 Caractérisation des données principales

[1] Sylviculture et exploitation forestière

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m³ de bois commercialisé (toute utilisation) du pin maritime :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m³ de bois commercialisé (toute utilisation) des feuillus hors peuplier :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m³ de bois commercialisé (toute utilisation) des autres résineux (dont pin sylvestre) :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m³ de bois commercialisé (toute utilisation) du douglas :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m³ de bois commercialisé (toute utilisation) du peuplier :

- Année : 2007
- Représentativité : France

Inventaire ACV fourni par FCBA pour 1 m³ de bois commercialisé (toute utilisation) du sapin épicéa :

- Année : 2007
- Représentativité : France

[7] Fabrication du panneau de particules de type P3

Données utilisées pour la fabrication du panneau de particules collectées dans le cadre de cette étude sur trois sites de production représentatifs de la production française et modélisées par FCBA :

- Année : 2005
- Représentativité : France

[8] Surfaçage du panneau de particules

Données utilisées pour l'imprégnation et le surfaçage collectées dans le cadre de cette étude sur trois sites de production représentatifs de la production française et modélisées par FCBA :

- Année : 2005
- Représentativité : France

[16] Mise en œuvre du panneau

- Données d'expert FCBA

[17] Vie en œuvre du panneau

Données issues du rapport d'essai sur la « détermination du dégagement de formaldéhyde à partir de panneau à base de bois » réalisé au laboratoire de chimie ecotoxicologie de FCBA.

- Année : 2007
- Représentativité : France

[18] : Mise en décharge du panneau de particules surfacé mélaminé

Les impacts de la mise en décharge du panneau ont été calculés à partir du logiciel Wisard™ développé par Ecobilan PricewaterhouseCoopers pour Eco-Emballages en collaboration avec l'ADEME. Le biogaz émis par la dégradation du bois (0.15 kg de biogaz par kg de déchet) est considéré comme étant torché à 70% et fugitif à 30%. Le taux de dégradation du carbone biomasse contenu dans le bois est estimé à 15%.

[2], [3], [4], [5], [6], [11], [12], [13], [14], [15] : Données génériques européennes issues des bases de données Ecoinvent ou DEAM

[9], [10] : Données issues du fascicule de documentation AFNOR P01-015

6.2.2 Données énergétiques

Les données énergétiques, qui ont été utilisées, sont celles du fascicule AFNOR FD P 01-015.

6.2.3 Données non-ICV

Les données ont été collectées par FCBA.

6.3 Traçabilité

La FDES a été réalisée selon la norme NF P01-010 par FCBA.

Contact : Claire Cornillier (claire.cornillier@fcba.fr)

